INDICE DOCUMENT D
DATE DE RÉDACTION 04/04/2016

COLORAL
Fabriqué en France depuis 1959
4 rue de Sessenheim 67620 Soufflenheim

COLOFIX EXTÉRIEUR

Fixateur extérieur universel phase aqueuse

DÉFINITION	PROPRIÉTÉS	CLASSIFICATION	COMPOSITION
Fixateur extérieur suivant définition norme AFNOR NFT 36-005, famille I classe 7b2. Produit phase aqueuse, finition blanc mat.	Facilité d'application, stabilise les fonds pulvérulents. Fixateur sans odeur.	Classement A+ suivant Directive 2004/42/CE et arrêté du 19/04/11 relatif à l'étiquetage des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.	Charges et pigments d'origine naturelle (carbonates de calcium, dolomies). Liant vinyl acétate éthylène, sans odeur ni COV. Additifs non classés comme COV (point d'ébullition supérieur à 286 °C).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DILUANT	Eau
TAUX DE COV*	Maximum 5 g/l.
MASSE VOLUMIQUE	1310 kg/m³ +/- 3 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	39% +/3%
EXTRAIT SEC PONDÉRAL	54% +/-3%
POINT D'ÉCLAIR	Non applicable
TEMPS DE SÉCHAGE	Hors poussière 2 heures; sec: 3 heures; recouvrable 8 heures.
BRILLANT SPÉCULAIRE À 60°	Non applicable
RENDEMENT	9 à 11 m²/L. Cette valeur est indicative, la quantité de produit à utiliser pouvant varier suivant les conditions d'application et l'état du support.

CONDITIONS D'UTILISATION

DESTINATION	Fixateur pour murs/plafonds extérieurs, neufs ou rénovés. Destiné à stabiliser les anciens fonds farineux ou pulvérulents.
MÉTHODES D'APPLICATION	Se conformer aux règles de l'art en vigueur, notamment aux prescriptions du DTU 59.1. En particulier, éviter l'application à des températures inférieures à 5 °C et à une humidité relative supérieure à 65 %.
GAMME INDICATIVE DE PRÉPARATION DES SUPPORTS	Grattage des parties décollées, ponçage, époussetage, enduisage des parties endommagées, lessivage, séchage à l'air libre. En cas de moisissures, employer auparavant un fongicide.
GAMME INDICATIVE D'APPLICATION	Colofix Extérieur est à employer comme fixateur sur des fonds pulvérulents neufs ou anciens (béton, placoplâtre). Il ne doit pas être employé seul et doit être recouvert de deux couches de Formoplast ou de Coloplast.
MATÉRIEL	
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau claire. Éviter de laisser sécher le matériel avant nettoyage.
DILUTION	Pas de dilution au rouleau ou à la brosse. Au pistolet, 5 à 8%.

CONDITIONNEMENT • CONSERVATION • SÉCURITÉ • TRAITEMENT DES DÉCHETS

CONDITIONNEMENT	En pots de 15L, 12L et 5L.
STOCKAGE	À l'abri du gel, dans un endroit propre, sec et tempéré. Éviter le stockage en plein soleil ou à des températures supérieures à 40 °C.
CONSERVATION	2 ans dans l'emballage d'origine, non ouvert et correctement stocké; 1 mois dans emballage déjà ouvert.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.
TRAITEMENT DES DÉCHETS	Les pots vides ou non, ainsi que le matériel et autres éléments souillés sont à ramener dans un centre de collecte agréé.

*** Composés Organiques Volatiles**

Note: la présente fiche technique est destinée à l'information du client concernant les propriétés et les méthodes d'application de nos peintures. Les renseignements et caractéristiques y figurant sont basés sur notre expérience et les essais que nous avons menés. Les conditions d'application étant variées, il appartient à l'utilisateur d'employer le produit dans les règles de l'art. Nous ne pouvons pas être tenus responsables d'une utilisation erronée du produit et déclinons toute responsabilité dans cette éventualité. Se baser exclusivement sur la dernière version de cette fiche technique. Nous consulter en cas de doute.